



## ALPAKA DATASHEET



<b>ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT</b>	25% VİSKON - %75 POLYESTER
<b>MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT</b>	170-185-210 (+/-% 3) g/m2
<b>KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH</b>	150 cm
<b>ÖRGÜ / WEAVE</b>	1/1 BEZ ÖRGÜ İsteğe Özel 2/1-3/1 GABARDİN

### TEST METOTLARI & SONUÇLAR - TEST METHODS AND RESULTS

<b>Testler</b> <i>Tests</i>	<b>Test Metodu</b> <i>Test Methods</i>		<b>Multifiber</b>	<b>Koyu Renkler</b> <i>Dark Colours</i>	<b>Orta Renkler</b> <i>Medium Colours</i>	<b>Açık Renkler</b> <i>Light Colours</i>	<b>Renk Haslıkları / Color Fastness</b>
<b>Yıkama Haslığı</b> <i>Washing Fastness</i>	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / <i>Discoloration</i>	Gri Skala/ <i>Grey scala</i>	4/5	4/5	4/5	
		Lekeleme / <i>Staining</i>	Asetat/ <i>Acetate</i>	3/4	4	4/5	
			Pamuk/ <i>Cotton</i>	4	4	4	
			Naylon/ <i>Nylon 6.6</i>	3/4	4	4	
			Polyester	3/4	4	4	
			Akrilik / <i>Acrilic</i>	4/5	4	4/5	
Yün / <i>Wool</i>	4/5	4/5	4/5				
<b>Sürtme Haslığı</b> <i>Rubbing Fastness</i>	ISO105 X12 :2001	Kuru / <i>Dry</i>	Gri Skala/ <i>Grey scala</i>	4	4	4/5	
		Yaş / <i>Wet</i>		3	3	4	
<b>Ter Haslığı</b> <i>Perspiration Fastness</i>	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / <i>Discoloration</i>	Asidik / <i>Acidic</i>	4/5	4/5	4/5	
		Lekeleme / <i>Staining</i>	Bazik / <i>Alkaline</i>	4/5	4/5	4/5	
			Asetat/ <i>Acetate</i>	4	4	4/5	
			Pamuk/ <i>Cotton</i>	4	4	4/5	
			Naylon/ <i>Nylon 6.6</i>	4	4	4/5	
			Polyester	4	4	4/5	
Akrilik / <i>Acrilic</i>	4	4	4/5				
Yün / <i>Wool</i>	4	4	4/5				
<b>Terli Işık Haslığı</b> <i>Light with perspiration</i>	ISO 105 B07: 2009	Grade 4	Asidik / <i>Acidic</i>	3/4	4	4	
		Grade 4	Bazik / <i>Alkaline</i>	3/4	4	4	

			<b>Birimler / Unit</b>	<b>Sonuçlar / Results</b>
<b>Yıkama sonrası Boyutsal Değişim</b> <i>Dimensional Stability After Washing</i>	ISO 6330:2000	Atkı / <i>Weft</i>	± %	-3
		Çözü / <i>Warp</i>	± %	-3
<b>Boncuklaşma / Pilling</b>	ISO 12945-2:2000	Martindale	1000 devir / <i>cycles</i>	4
			2000 devir / <i>cycles</i>	4 - 3/4
<b>Aşınma / Abrasion</b>	ISO 12947-2:1998		20.000 devir / <i>cycles</i>	Aşınma yok / <i>Not Broken</i>
<b>Kopma Mukavemeti</b> <i>Breaking Strength</i>	ISO 13934-1:2002	Atkı / <i>Weft</i>	N	> 750 N
		Çözü / <i>Warp</i>	N	> 900 N
<b>Yırtılma Mukavemeti</b> <i>Tear Strength</i>	ISO 13937-2:2002	Atkı / <i>Weft</i>	N	> 25
		Çözü / <i>Warp</i>	N	> 25

### YIKAMA TALİMATLARI : WASHING INSTRUCTIONS



.Not : Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.