



AKPİN DATASHEET



AKRIDA®

| | |
|--|--|
| ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT | %100 POLYESTER |
| MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT | 125 (+/-% 5) g/m2 |
| KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH | 150 cm |
| ÖRGÜ / WEAVE | 1/1 BEZ ÖRGÜ |
| BİTİM / FINISH | 60°C YIKAMAYA DAYANIKLI SU İTİCİLİ / Domestic 60 °C degree |

TEST METOTLARI & SONUÇLAR

| Testler Tests | Test Metodu Test Methods | | Multifiber | Koyu Renkler Dark Colours | Orta Renkler Medium Colours | Açık Renkler Light Colours |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Yıkama Haslığı Washing Fastness | ISO 105 C06:2010 | Renk Değişimi / Discoloration | Gri Skala/ Grey scala | 4 | 4/5 | 4/5 |
| | | Lekeleme / Staining | Asetat/ Acetate | 4/5 | 4 | 4/5 |
| | | | Pamuk/ Cotton | 4 | 4 | 4 |
| | | | Naylon/ Nylon 6.6 | 4 | 4 | 4/5 |
| | | | Polyester | 4 | 4 | 4/5 |
| | | | Akrilik / Acrilic | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Yün /Wool | 4/5 | 4/5 | 4/5 | | | |
| Sürtme Haslığı Rubbing Fastness | ISO 105 X12 :2001 | Kuru / Dry | Gri Skala/ Grey scala | 4 | 4/5 | 4/5 |
| | | Yaş / Wet | | 3/4 | 4 | 4 |
| Ter Haslığı Perspiration Fastness | ISO 105 E04:2013 | Renk Değişimi / Discoloration | Asidik / Acidic | 4 | 4 | 4/5 |
| | | Lekeleme / Staining | Bazik / Alkaline | 4 | 4 | 4/5 |
| | | | Asetat/ Acetate | 4 | 4/5 | 4/5 |
| | | | Pamuk/ Cotton | 4 | 4 | 4/5 |
| | | | Naylon/ Nylon 6.6 | 3/4 | 4 | 4 |
| | | | Polyester | 4 | 4/5 | 4/5 |
| | | | Akrilik / Acrilic | 4 | 4/5 | 4/5 |
| Yün /Wool | 4 | 4/5 | 4/5 | | | |
| Terli Işık Haslığı Light with perspiration | ISO 105 B07: 2009 | Grade 4 | Asidik / Acidic | 4 | 4 | 4/5 |
| | | Grade 4 | Bazik / Alkaline | 3/4 | 4 | 4 |

| | | | Birimler / Unit | Sonuçlar / Results |
|--|------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| Yıkama sonrası Boyutsal Değişim Dimensional Stability After Washing | ISO 6330:2000 | Atkı / Weft | ± % | -3 |
| | | Çözü / Warp | ± % | -3 |
| Boncuklaşma / Pilling | ISO 12945-2:2000 | Martindale | 1000 devir | 4 |
| | | | 2000 devir | 4 |
| Sprey Test | AATCC 22 | | ISO 100 | 5 |
| Kopma Mukavemeti Breaking Strength | ISO 13934-1:2002 | Atkı / Weft | N | > 600 N |
| | | Çözü / Warp | N | > 1200 N |
| Yırtılma Mukavemeti Tear Strength | ISO 13937-2:2002 | Atkı / Weft | N | > 25 |
| | | Çözü / Warp | N | > 50 |

YIKAMA TALİMATLARI : WASHING INSTRUCTIONS

